

Instrukcja Techniczna

StoColl Fix

Środek stabilizujący oraz masa klejąca



Charakterystyka

Zastosowanie	• na zewnątrz • jako pomocniczy środek mocujący, np. przy stosowaniu Sto-Turbofix • do klejenia elementów montażowych StoFix • do klejenia podokienników na drugiej płaszczyźnie uszczelniającej • do klejenia osłon blaszanych na elementach elewacyjnych StoDeco
---------------------	--

Właściwości	• materiał jednoskładnikowy • bardzo dobra przyczepność początkowa • wysoka siła klejenia
--------------------	---

Specyfika/informacje	• zużycie zależne od podłoża • Produkty uzupełniające – zob. Narzędzie systemowe - ETICS
-----------------------------	--

Dane techniczne

Kryterium	Norma/ przepis kontrolny	Wartość/ Jednostka	Informacje
Gęstość objętościowa		1,48 g/cm ³	
Odporność temperaturowa		-40 - 90 °C	
Twardość w skali Shore'a A		50	po przechowywaniu przez okres 21 dni

Podane parametry są wartościami średnimi albo przybliżonymi. Z uwagi na zastosowanie w naszych produktach naturalnych surowców, rzeczywiste wartości w poszczególnych dostawach mogą nieznacznie odbiegać od podanych, co jednak nie ma wpływu na przydatność produktu.

Podłoże

Wymagania	Podłoże powinno być równe, wytrzymałe, suche i czyste oraz pozbawione wykwitów, substancji antyadhezyjnych, tłuszczu i pyłów. Krytyczne podłoża należy sprawdzić pod kątem przydatności. Wykonać powierzchnię próbną.
------------------	---

Przygotowania	Sprawdzić przyczepność istniejących powłok.
----------------------	---

Instrukcja Techniczna

StoColl Fix

Usunąć powłoki o niedostatecznej nośności/przyczepności.

Aplikacja			
Temperatura aplikacji	Minimalna temperatura podłoża i powietrza: +5 °C Maksymalna temperatura podłoża i powietrza: +40 °C		
Czas obróbki	przy +23°C i wilgotności względnej 50%: ok. 5 minut		
Zużycie	Rodzaj zastosowania	Zużycie ok.	
	w przypadku stosowania oprócz pianki Sto-Turbofix/Sto-Turbofix Mini na płytach łączonych na wpust i pióro	4,00 - 8,00	m ² /szt.
Zużycie materiału uzależnione jest między innymi od obróbki, podłoża oraz konsystencji. Podane wartości dotyczące zużycia należy traktować jako orientacyjne. Dokładne wartości dotyczące zużycia należy ustalić dla danego obiektu.			
Aplikacja	nanoszenie za pomocą kartusza, wykorzystując pistolet do wyciskania kartuszy zastosowanie w połączeniu ze środkiem Sto-Turbofix lub Sto-Turbofix Mini: Za pomocą pistoletu do pianki nanieść na płytę pianę klejącą (patrz instrukcja techniczna Sto-Turbofix). Wkład StoColl Fix umieścić w prasce i nanosić na płytę izolacyjną punkty o wielkości orzecha włoskiego. liczba punktów klejenia na płytę izolacyjną: Płyty izolacyjne na pióro i wpust: min. 1 punkt klejenia w niezamocowanym narożu płyty. Płyty izolacyjne na narożnikach lub filarach budynków: min. 2 punkty klejenia. Płyty izolacyjne o tępych krawędziach: min. 4 punkty klejenia. Płytę izolacyjną lekko docisnąć do ściany natychmiast po naniesieniu Sto-Turbofix. Klejenie elementów montażowych StoFix: Za pomocą odpowiedniego frezu wykonać w płycie izolacyjnej zagłębienie na produkt. Usunąć pył pozostały po frezowaniu. W wyfrezowanym obszarze nanieść StoColl Fix i wygładzić szpachlą. Na tylną stronę StoFix Zyrillo również nanieść StoColl Fix.		
Czyszczenie narzędzi	Natychmiast po użyciu wyczyścić środkiem Sto-Ultra Cleaner.		

Instrukcja Techniczna

StoColl Fix

Dostawa

Opakowanie Kartusz

Składowanie

Warunki magazynowania Przechowywać w suchym miejscu i chronić przed mrozem. Chronić przed wysoką temperaturą i bezpośrednim nasłonecznieniem.

Okres magazynowania 15 miesięcy od daty produkcji w zamkniętym oryginalnym opakowaniu. Najwyższa jakość produktu przechowywanego w oryginalnym opakowaniu gwarantowana jest do końca okresu ważności. Data ważności jest zawarta w numerze serii na opakowaniu.
Objaśnienie numeru serii:
cyfra 1 = ostatnia cyfra roku, cyfry 2 i 3 = numer tygodnia.
Przykład: 1450013223 – produkt ważny do końca 45 kalendarzowego tygodnia 2021 roku

Oznakowanie

Grupa produktowa Akcesoria ETICS

Bezpieczeństwo Stosować się do karty charakterystyki!
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa odnoszą się do produktu w stanie dostawy, nieprzetworzonego.

EUH210 Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

EUH208 Zawiera N-(3-(trimetoksilylo)propylo)etylenodiamina. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

EUH211 Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.

Szczegółne informacje

Zamieszczone informacje lub dane odnoszą się do standardowych zastosowań i opierają się na naszych doświadczeniach. Nie zwalniają one użytkownika z obowiązku samodzielnego sprawdzenia przydatności i zastosowania produktu. Zastosowania niewymienione jednoznacznie w niniejszej Instrukcji Technicznej dozwolone są dopiero po konsultacji. W razie braku dopuszczenia do takiego zastosowania użytkownik działa na własne ryzyko. Dotyczy to w szczególności łączenia z innymi produktami.

Instrukcja Techniczna

StoColl Fix

Wraz z ukazaniem się nowej Instrukcji Technicznej wszystkie dotychczasowe Instrukcje Techniczne tracą ważność. Aktualne wydanie można znaleźć w Internecie.

Sto Sp. z o.o.
ul. Zabraniecka 15
PL 03-872 Warszawa
Telefon: 022 511 61 00
Telefax: 022 511 61 01
www.sto.pl